

ODEN KISELOLJEFÄRG

ODEN är avsedd för målning utomhus på träytor, vilka tidigare varit obehandlade, inoljade, laserade, täcklaserade eller målade med oljebaserade produkter. Färgen lämpar sig till fasader, snickerier, trädgårdsmöbler, handledare, fönster, dörrkarmar och grundmålad metall. Oden är speciellt lämplig för hårt väderutsatta ytor och ger en smutsavvisande halvblank yta.

Förarbete: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös, gammal färg. Tvätta tidigare målade ytor med Fasad- och mögeltvätt och skölj sedan med vatten. Om underlaget är angripet av mögel skall det behandlas med avdödande medel. Före grundmålning bör ytorna oljas in med Grundolja. Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ och virkesskarvar väl. Grundmåla sedan med Utegrund. Hårt eller hartsrikt virke skall grundmålas med Atle V alternativt med Utegrund som förtunnats med 10-15 % lacknafta.

Applicering: Arbeta in Oden väl i underlaget med en styv pensel, speciellt efter rollerpåläggning. Applicera hellre flera tunna skikt än få tjocka. Låt torka någon dag mellan skikten. Undvik att måla på varma eller solbelysta ytor.



Tekniska data

Bindemedel	Fet alkyd/Siliconalkyd	Tvättbarhet	-
Stabilisatorer	< 300 g/l	Viskositet	ca 400 cP
Glans	50 (halvblank)	Brandfarlighetsklass	2b
Densitet	1,3 g/cm ³	Lagring/transport	2 år i obruten förp.
Torrhalt	62 volym-%	Målningsförhållanden	Över +8°C ej för varmt
VOC	(Kat A/d): 300 g/l (2010)	Kulör	Vit/BasA, B eller C
Spädning/rengöring	Lacknafta/Alifatnafta	Fyllnadsgrader	Bas A 94 %, Bas B/C 90 %
Torktid	16-32 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet	Materialåtgång	5-8 m ² /lit sågat virke, 10-15 m ² /lit hyvlat virke.